

ÜRÜN TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

Sikaflex®-118 Extreme Grab

İnşaat yapıştırıcısı

AÇIKLAMA

Sikaflex®-118 Extreme Grab; çok güçlü ilk tutunmaya sahip, bir çok inşaat malzemesini yapıştırma işlemlerinde kullanılan, tek bileşenli, inşaat yapıştırıcısıdır. İç ve dış kullanım için uygundur.

KULLANIM

Bir çok inşaat bileşenini ve malzemesini yapıştırma işlemlerinde kullanılır:

- Beton
- Tuğla
- Birçok taş
- Seramik
- Ahşap
- Metal
- Cam

ÖZELLİKLERİ / AVANTAJLARI

- Çok yüksek ilk tutunma
- Ağır objelerin geçici olarak desteklenmeden sabitlenmesi
- İyi çalışabilirlik
- Düşük emisyon
- CE onaylı yapıştırıcı ve dolgu malzemesi

ÇEVRESEL BİLGİLER

- LEED v4 EQc 2: Düşük Salınım Yapan Malzemeler
- VOC emisyon sınıflandırması GEV-EMICODE EC 1^{PLUS}
- Yapı malzemeleri VOC emisyon sınıflandırması RTS M1
- Fransız Yönetmeliği, VOC emisyon sınıflandırmasına göre Sınıf A+

ONAYLAR / STANDARTLAR

- EN 15651-1'e göre CE belgeli ve Performans Beyanlı - Bina derzlerinde yapısal olmayan kullanım için derz dolgu macunları - Cephe elemanları: Class F EXT-INT CC 20 HM

ÜRÜN BİLGİSİ

Kimyasal Yapı	Sılan sonlu polimer
Ambalaj	290 ml kartuş, 12 adet/koli
Renk	Beyaz, beton gri, siyah
Raf Ömrü	Üretim tarihinden itibaren 12 aydır.
Depolama Koşulları	Sikaflex®-118 Extreme Grab; orjinal, açılmamış ve hasar görmemiş ambalajında, kuru şartlarda, direk güneş ışığından koruyarak ve +5 °C ile +25 °C arasında depolanmalıdır. Her zaman ambalajı kontrol ediniz.
Yoğunluk	~1,40 kg/l (ISO 1183-1)

TEKNİK BİLGİ

Shore A Sertliđi	~50 (28 gn sonra)	(ISO 868)
ekme Dayanımı	~2,2 N/mm ²	(ISO 37)
Kopmada Uzama	~350 %	(ISO 37)
Yırtık yayılma dayanımı	~10,0 N/mm	(ISO 34)
Servis Sıcaklıđı	-40 °C min. / +80 °C max.	

UYGULAMA BİLGİSİ

Verim	1 kartuř (290 ml)	
	Verim	Uzunluk
	~100 nokta	ap = 30 mm
	~5 m boncuk ^[1]	Kalınlık = 4 mm
		V-kesim kanl, gen boncuk (~20 ml dzgn dođrutu)
	^[1] Not: Ađır objeler iin daha fazla veya kalın boncuklar (her dođrutuda ~120 ml'ye kadar) gerekebilir.	
Sarkma	0 mm (20 mm profil, 23 °C)	(ISO 7390)
Dıř Ortam Hava Sıcaklıđı	+5 °C min. / +40 °C max.	
Yzey Sıcaklıđı	+5 °C min. / +40 °C max., iđ noktasından en az 3 °C zerinde olmalı	
Krlenme Oranı	~3 mm/24 h (23 °C / 50 % r.h.)	Sika Corporate Kalite Prosedr (CQP 049-2)
Kabuklařma Sresi	~15 min (23 °C / 50 % r.h.)	(CQP 019-1)

UYGULAMA TALİMATLARI

YZEY HAZIRLIđI

Temiz, kuru, yađ ve gres iermeyen, toz ve gevřek paracıklar olmayan, homojen bir yzey olmalıdır. Boya, imento řerbeti ve diđer dřk yapıřma sađlayan kaplamalar yzeyden kaldırılmalıdır. Yapıřmayı arttırmak amacı ile, kritik ve yksek performans gerektiren uygulamalarda ařađdaki astarlama ve/veya yzey hazırlıđı uygulanmalıdır:

Emici olmayan yzeyler

Alminyum, anodize alminyum, paslanmaz elik, galvanize elik, toz boyalı metaller veya sırlı seramikler temizlenmeli ve Sika® Aktivator-205 rn ve temiz bir kumař veya havlu ile temizlenip yzey hazırlanmalıdır. Yapıřtırma iřleminden nce yeterli srede beklenmelidir (en az 15 dakika- en ok 6 saat). Diđer metaller(bakır, pirin, titanyum-inko), Sika® Aktivator-205 rn ve temiz kumař veya havlu yardımı ile temizlenmeli ve yzey hazırlıđı yapılmalıdır. Gerekli olan bekleme sresi sađlandıktan sonra fıra veya rulo yardımı ile Sika® Primer-3 N rn uygulanmalıdır. Mastik uygulamasından nce en az 30 dakika, en fazla 8 saat beklenmelidir. PVC iin Sika® Primer-215 rn bir fıra veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır. Mastik uygulamasından nce en az 15 dakika, en ok 8 saat beklenmelidir.

Emici yzeyler

Beton, gazbeton, imento kaplamalar, harlar ve tuđla yzeylerde; Sika® Primer-3 N rn fıra veya rulo yardımı ile uygulanmalıdır.

Mastik uygulamasından nce en az 30 dakika, en fazla 8 saat beklenmelidir.

Daha detaylı bilgi iin yerel Sika Teknik Servis ile irtibata geiniz.

Not: Astarlar yapıřmayı arttırıcı rnlerdir. Hi bir zaman dođru yzey temizliđinin yerini almazlar ve yzeyin mukavemetini arttırmazlar.

UYGULAMA METODU / EKİPMANLARI

Yapıřtırma iřlemi

Uygun yzey hazırlıđı yapıldıktan sonra, Sikaflex®-118 Extreme Grab rnn her biri birka santimetre aralıklarla gen boncuklar halinde uygulayınız. İstenen yapıřma elde edilene kadar nesneyi konumlandırmak iin yalnızca el kuvveti uygulayınız. Yanlıř yerleřtirilmiř bir nesne, uygulamadan sonraki ilk birka dakika iinde kolayca aılabilir ve yeniden konumlandırılabilir. Gerekirse, birleřtirilmiř nesnelere ilke sertleřme saatlerinde bir arada tutmak iin yapıřkan bantlar, takozlar veya aksesuarlar kullanınız.

Yzeyde kalan taze, sertleřmemiř yapıřtırıcı derhal temizlenmelidir.

Nihai kuvvete, ere kořullarına ve yapıřkan tabaka kalınlıđına bađlı olarak Sikaflex®-118 Extreme Grab, yani 24 saat ile 48 saat arasında +23 °C sıcaklıkta tam krlenmenin ardından ulařacaktır.

EKİPMANLARIN TEMİZLİđİ

Tm aletleri ve uygulama ekipmanlarını, kullanımdan hemen sonra Sika® Remover-208 ile temizleyiniz. Sertleřmiř ve krn tamamlamıř malzeme sadece mekanik yntemlerle temizlenebilir.

Cilt temizliği için Sika® Cleaning Wipes-100 kullanın.

İLAVE DOKÜMANLAR

- Derz Dolgu ve Yapıştırma Ön İşlem Tablosu

SINIRLAMALAR

- İyi işlenebilirlik için, ürünün sıcaklığı +20 °C olması tercih edilir.
- Yüksek sıcaklık farklılıkları olan durumlarda ürünün uygulanması önerilmez. (Kürlenme sırasında hareket olması)
- Yapıştırma işleminden önce, yapışmayı ve direnci kontrol etmek için boya ve kaplama üstünde bir deneme yapınız.
- Sikaflex®-118 Extreme Grab; birçok geleneksel su bazlı boya ve kaplama sistemleri ile kaplanabilir. Fakat, uygulama yapılmadan önce boyaların uyumluluğunun denenmesi gerekmektedir. En iyi boyama sonuçlarının alınması için yapıştırıcının tamamen kürlenmesine izin verilmelidir. Not: Esnek olmayan boya sistemleri, yapıştırıcının esnekliğine zarar verebilir ve boya film tabakasının çatlamasına neden olabilir.
- Kimyasallara, yüksek sıcaklıklara ve/veya UV ışınlarına maruz kalma sonucu(özellikle beyaz renkli mastiklerde) renk değişimleri olabilir. Fakat renkte oluşan bu değişim tamamen estetik niteliktedir ve teknik performansını veya dayanıklılığını olumsuz yönde etkilemeyecektir.
- Ağır malzemelerin baş üstü uygulamaları için Sikaflex®-118 Extreme Grab ürünü ile birlikte mekanik bağlantıları kullanılmalıdır.
- Ağır malzemeleri yapıştırırken, yapıştırıcı tamamen kürlenene kadar geçici destekler kullanın.
- Yapışkan tabakanın iç kısmı asla iyileştiremeyeceğinden, tam yüzey uygulamaları / yapıştırmaları önerilmez.
- Sikaflex®-118 Extreme Grab ürününün doğal taş üzerinde kullanmadan önce Sika Teknik Servis ile görüşünüz.
- Sikaflex®-118 Extreme Grab ürününü, bitümlü yüzeylerde, doğal kauçuklarda, EPDM esaslı kauçuklarda ve yağ, plasticiser, solvent kusarak yapıştırıcıya zarar verebilecek yapı malzemeleri ile kullanmayınız.

- Polietilen(PE), polipropolan(PP), polytetrafluoroethylene (PTFE / Teflon) ve çeşitli yumuşatıcı içeren sentetik malzemeler üzerinde kullanmayınız. (ön denemeler yapınız veya Sika Teknik Servis Departmanı ile görüşünüz.)
- Eğer yapışma alanı/çizgisi güneş ışığına maruz kalacak ise Sikaflex®-118 Extreme Grab ürününü cam yapıştırma işlerinde kullanmayınız.
- Sikaflex®-118 Extreme Grab ürününü, yapısal yapıştırma işlemlerinde kullanmayınız.
- Kürünü almamış Sikaflex®-118 Extreme Grab ürünü kürlenme reaksiyonunu engelleyebilecek alkol içeren ürünlere maruz bırakmayınız.

ÜRÜN BİLGİ DAYANAĞI

Bu ürün bilgi föyünde belirtilen bütün teknik bilgiler laboratuvar deneylerine dayanmaktadır. Gerçekte elde edilen değerler, bizim kontrollerimizin ötesindeki, şartlar sebebiyle değişiklik gösterebilirler.

YEREL SINIRLAMALAR

Yerel düzenlemeler nedeni ile bu ürünün performansının ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğine lütfen dikkat ediniz. Uygulama alanlarının kesin tarifleri için lütfen yerel ürün bilgi föylerine başvurunuz.

ÇEVRE SAĞLIK VE İŞ GÜVENLİĞİ

Kullanıcılar, kimyasal ürünlerin güvenli olarak taşınması, depolanması ve bertaraf edilmesi ile ilgili bilgi ve tavsiyeler için, fiziksel, ekolojik, toksikolojik ve diğer güvenlikle ilgili bilgileri içeren, ürüne ait malzeme güvenlik bilgi formuna (MSDS) başvurmalısınız.

YASAL NOTLAR

Sika ürünleri hakkında burada verilen bilgiler ve özellikle uygulama ve son kullanımlarına ilişkin tavsiyeler, normal şartlarda ve Sika'nın tavsiyeleri doğrultusunda bu ürünler doğru saklandığı, muamele edildiği ve uygulandığı durumlar hakkında Sika'nın sahip olduğu mevcut bilgi ve deneyime dayanarak iyi niyetle verilmiştir. Ürünler, uygulama yüzeyleri ve uygulama alanları pratikte oldukça çeşitlilik arz etmektedir. Bu nedenle Sika ürünlerini kullanırken, doğru ürünü, doğru koşullarda ve doğru yerde uyguladığınızdan emin olunuz ve bu yönde Sika tarafından ticari elverişlilik ve/veya belirli bir amaca uygunluk konusunda verilen bilgi ve talimatlara kesinlikle uyunuz. Aksi halde oluşabilecek zararlardan Sika sorumlu değildir. Ürünün kullanıcısı (kullanıcı) ürünü kullanmayı düşündüğü uygulama ve amaç için ürünün uygunluğunu test etmelidir. Sika'nın ürünlerinin özelliklerini değiştirme hakkı saklı

dır. Üçüncü şahısların mülkiyet hakları gözetilmelidir. Bütün siparişlerin kabulünde, satış ve nakliye konusundaki mevcut şartlarımız esas alınır. Kullanıcılar, her zaman, ilgili ürünün Sika'ya başvurarak temin edebilecekleri Yerel Ürün Bilgi Föyünün son baskısını dikkate almalıdır.

Sika Yapı Kimyasalları A.Ş.

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesi
Alsancak Sokak No:5 J-7 Özel Parsel
Tuzla İstanbul TÜRKİYE
Tel. : +90 216 5810600
Fax : +90 216 3940773
bilgi@tr.sika.com | www.sika.com.tr



Sikaflex-118ExtremeGrab-tr-TR-(11-2018)-4-1.pdf

Ürün Teknik Bilgi Föyü
Sikaflex®-118 Extreme Grab
Kasım 2018, Versiyon 04.01
02051302000000046

